



ISOROOF



PAVATHERM-COMBI



PAVATHERM-PLUS

PAVAFLEX
PAVAFLEX PLUSISOLAIR
ISOLAIR UD

SWISSTHERM-COMBI

VLASTNOSTI DESEK PAVATEX					
TYP DESKY		fyzikální vlastnost a hodnota			
NÁZEV	Tloušťky	Součinitel tepelné vodivosti	Objemová hmotnost	Rozměr desky	Krycí rozměr
	mm	W/(m.K)	kg/m ³	mm x mm	mm x mm
ISOLAIR	35 - 60	0,044	200	2500 x 770	2480 x 750
ISOLAIR	80	0,044	200	1800 x 580	1780 x 560
ISOLAIR UD	100	0,044	200	1800 x 580	1780 x 560
ISOLAIR	100 - 200	0,041	145	1800 x 580	1780 x 560
PAVATHERM-COMBI	40 - 80	0,041	145	1800 x 580	1780 x 560
ISOROOF	20 - 24	0,047	240	2500 x 770	2480 x 750
ISOROOF	35 - 60	0,046	230	2500 x 770	2480 x 750
PAVATHERM-PLUS	60 - 160	0,043	190	1800 x 580	1780 x 560
SWISSTHERM-COMBI	60 - 160	0,043	175	1800 x 580	1780 x 560
PAVAFLEX	40 - 240	0,038	50	1220 x 575	1220 x 575
PAVAFLEX PLUS	40 - 240	0,036	60	1220 x 575	1220 x 575

Tabulka 1) : vlastnosti desek Pavatex pro zateplení střech

Informace o všech produktech Pavatex : <https://pavatex.cz/pavatex-vyroby/>

ÚVOD

Zateplení střech obyvatelných podkroví se obvykle provádí s využitím minerální (skelné nebo čedičové) vaty mezi krokviemi a pod krokviemi, s parotěsnou fólií a sádkartonovým podhledem. Všechny střešní konstrukce jsou zejména v letním období vystaveny nejen vyšším teplotám vzduchu, ale i slunečnímu záření. Obojí má za následek nepříznivý teplotní dopad na pobyt a spánek uvnitř objektu. I když existuje více vlivů, které teplotní režim ovlivňují (velikost a zastínění střešních oken, orientace střechy vůči světovým stranám, sklon střechy, barva a typ střešní krytiny, funkčnost provětrávané vzduchové mezery pod střešní krytinou atd.), tak stále velice významnou roli hrají akumulční vlastnosti střešního pláště, přesněji tepelně-izolační výplně.

TEORIE ZATEPLOVÁNÍ

Zateplení střech obytných podkroví se realizuje ve dvou konstrukčních řešeních. Podle toho, zda je v interiéru parotěsná fólie (**difúzně uzavřená konstrukce**), nebo je použit parobrzdný výrobek (fólie nebo deska) (**difúzně otevřená konstrukce**). **První varianta** předpokládá tepelně izolační materiály, které samy o sobě si s řízenou difúzí vodní páry neumí poradit. **Druhá varianta**, modernější, pokrokovější, spolehlivější není až tolik závislá na kvalitě provedení jediné vrstvy tenčí než 1 mm. Místo fólie se v mnoha případech používá parobrzdná deska OSB tak, jako v obvodových pláštích dřevostaveb.

Difúzně otevřené konstrukční systémy střešních pláštů s deskami Pavatex navíc přinášejí další výhody, plynoucí ze samotných vlastností dřevovláknna.

V tomto zjednodušeném technologickém předpisu se věnujeme použití dřevovláknitých izolačních desek PAVATEX, které v sobě skrývají hned několik funkcí :

- Izolace proti chladu (*ZIMNÍ ENERGETIKA, malá tepelná vodivost*)
- Izolace proti teplu (*LETNÍ ENERGETIKA, objemová hmotnost, akumulace tepla*)
- Izolace proti hluku (*VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST, vláknitá struktura, hmotnost*)
- Izolace proti požáru (*POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE, dřevní hmota, hmotnost*)
- Mechanická odolnost (*Tuhá deska chrání konstrukci krovu a výplňovou izolaci mezi krokviemi proti mechanickému poškození při porušení střešní krytiny*)

SOUČINITEL TEPLOTNÍ VODIVOSTI

(citace ČSN 730540-1: 2005 - *Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie*)

4.3.16

součinitel teplotní vodivosti (*temperature diffusivity factor*)

a [$m^2.s$], schopnost stejnorodého materiálu o definované vlhkosti vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném vedení tepla, je dán vztahem:

$$a = \frac{\lambda}{c \cdot \rho}$$

kde ρ je objemová hmotnost ve stavu definované vlhkosti , [$kg/(m^3)$];

λ součinitel tepelné vodivosti , [$W/(m.K)$];

c měrná tepelná kapacita , [$J/(kg.K)$],

POZNÁMKY

1. Podle hodnoty součinitele teplotní vodivosti lze usuzovat na rychlost změny teploty v určitém místě materiálu (stejnorodé vrstvě konstrukce) v důsledku změny jeho povrchové teploty. Čím je hodnota teplotní vodivosti materiálu vyšší, tím je teplota v určitém místě materiálu výrazněji závislá na změně jeho povrchové teploty.

(*konec citace*)

Jinými slovy, čím je hodnota α vyšší, tím rychleji se materiál prohřívá/prochladuje od změn povrchové teploty v neustáleném teplotním stavu. Protože každá stavební konstrukce se trvale nachází v neustáleném teplotním stavu (reaguje na změny teploty exteriéru), je logické, že zaměřit se pouze na jeden parametr charakterizující tepelně-izolační vlastnosti stavebních materiálů, a to součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)], je nedostačující, někdy bývá až scestné a vedoucí k mylné interpretaci kvality materiálu.


O skutečných tepelně-izolačních vlastnostech v reálných klimatických podmínkách neustáleného teplotního stavu vypovídají kromě zmíněné tepelné vodivosti λ navíc tepelně-akumulační vlastnosti materiálu dané dvěma parametry :

- ρ objemová hmotnost , [kg/(m³)];
- c měrná tepelná kapacita , [J/(kg.K)],

Z výše uvedeného vyplývá, že čím je menší hodnota α , tím lépe se materiál chová v reálném prostředí. Lépe znamená, že minimálně reaguje na změny teploty venkovního vzduchu, udržuje stabilní teplotu uvnitř v podkroví a dodává obyvatelnému podstřeší komfortní mikroklima bez nutnosti instalace zbytečné a drahé klimatizace.

Matematicky vzato, snažíme se volit takové materiály, které mají ve zlomku co nejmenší čísel (= součinitel tepelné vodivosti λ), a / nebo mají co největší jmenovatel (= součin měrné tepelné kapacity c a objemové hmotnosti ρ). Tak, aby zmíněný podíl byl co nejmenší.

Součinitele teplotní vodivosti vybraných stavebních a tepelně-izolačních materiálů jsou uvedeny v grafu na Obr. 1.



Obr. 1 : Součinitele teplotní vodivosti vybraných stavebních a izolačních materiálů

POZNÁMKA 1) : komentář k Obr. 1. Když si odmyslíme dva zdící materiály (Porotherm a Ytong), zbývají pouze výrobky charakterizované souhrnným názvem „tepelné izolace“.

Protože jejich součinitele tepelné vodivosti se vesměs pohybují v hodnotách $\lambda = 0,022 - 0,060 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, dá se říci, že čísel zloмок je velice podobný. Rozdílné jsou ovšem akumulační vlastnosti, a to jak široká škála $c = 840 - 2100 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, tak $\rho = 8 - 200 \text{ kg/m}^3$. Je evidentní, že rozhodující faktor pro určení izolační schopnosti v reálném neustáleném teplotním režimu je právě zde. Proto na levé straně grafu je dřevovláknitá deska Pavatex Isolair s oběma maximálními hodnotami ($c=2100 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $\rho=200 \text{ kg/m}^3$). Následována dalšími materiály. Na opačném pólu stupnice se objevuje měkká foukaná polyuretanová pěna, lehký výrobek $\rho=8 \text{ kg/m}^3$. Z praktického hlediska nelze s tímto materiálem uvažovat k zateplování podkroví, aniž by obyvatel nebyl vystaven celoročnímu i celodennímu kolísání teplot a to až k tak vysokým letním teplotám, že se místnosti bez klimatizace stávají neobyvatelnými.

DESKY PAVATEX – TEPELNĚ IZOLAČNÍ A AKUMULAČNÍ MATERIÁL

DESKY PAVATEX NAD KROKVEMI		
deska PAVATEX	tloušťka	maximální osová vzdálenost krokví
TYP	mm	mm
ISOLAIR	35 - 40	100
ISOLAIR	52 - 200	125
ISOLAIR UD	100	125
PAVATHERM-PLUS	60	110
PAVATHERM-PLUS	80 - 160	125
PAVATHERM-COMBI	60	110
PAVATHERM-COMBI	80	125
SWISSTHERM-COMBI	60 - 160	80
ISOROOF	20 - 24	90
ISOROOF	35 - 40	110
ISOROOF	52 - 60	125

Tabulka 2) : tepelně-izolační vlastnosti desek, maximální vzdálenosti podpor

Poznámka k Tabulce 2): maximální osová vzdálenosti krokví platí pro nelepené spoje. Slepáním spojů perodrážka se uvedené hodnoty zvyšují o 100 mm

Informace o všech produktech Pavatex : <https://pavatex.cz/pavatex-vyroby/>

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

Desky Pavatex, které se pokládají přímo na krokve, se používají v těchto výrobních typových označení :

- ISOLAIR
- PAVATHERM-PLUS
- PAVATHERM-COMBI
- SWISSTHERM-COMBI
- ISOROOF

Desky se od sebe nepatrně liší v některých fyzikálních vlastnostech, jak je uvedeno v Tabulce 1). Celý střešní plášť může navíc být řešen v kombinaci s více druhy výplňové tepelné izolace mezi krokvemi. V úvahu přichází například:

- Minerální tepelná izolace (skelná nebo čedičová)
- Dřevovláknitá tepelná izolace (pružné rohože PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS)

- Foukaná tepelná izolace (celulóza, skelné vlákno, dřevovláknó)

Protože vzájemných kombinací všech vyjmenovaných variant je tolik, že by se ztratila přehlednost, nabízíme celkem šest přehledných tabulek. Kombinujeme navzájem tři varianty desek Pavatex se sklenou vatou a s pružnou dřevovláknitou rohoží Pavaflex (50 kg/m³) mezi krokviemi.

- Deska PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR ($\rho=145 \text{ kg/m}^3$) je v tabulkách 3A) a 3B)
- Deska ISOLAIR ($\rho=200 \text{ kg/m}^3$) je v tabulkách 4A) a 4B)
- Deska PAVATHERM-PLUS, SWISSTHERM-COMBI ($\rho=240/150 \text{ kg/m}^3$; $\rho=175 \text{ kg/m}^3$) je v tabulkách 5A) a 5B)

 VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace PAVAFLEX												
tloušťka COMBI ISOLAIR mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ
	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina
60	0,211	6,2	0,195	6,9	0,180	7,6	0,168	8,3	0,157	9,0	0,148	9,7
80	0,191	7,6	0,177	8,3	0,165	9,0	0,155	9,7	0,145	10,3	0,138	11,0
100	0,174	8,9	0,163	9,6	0,153	10,3	0,144	11,0	0,135	11,6	0,129	12,3
120	0,160	10,2	0,150	10,9	0,142	11,5	0,134	12,2	0,127	12,9	0,121	13,6
140	0,149	11,5	0,140	12,1	0,132	12,8	0,126	13,5	0,119	14,2	0,114	14,8
160	0,139	12,7	0,131	13,4	0,124	14,0	0,118	14,7	0,112	15,4	0,107	16,1

Tabulka 3A) : vlastnosti střešního pláště s deskou PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR ($\rho=145 \text{ kg/m}^3$) a pružnou rohoží PAVAFLEX mezi krokviemi

 VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace MINERÁLNÍ VATA												
tloušťka COMBI ISOLAIR mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ	U	ψ
	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina	W/(m ² .K)	hodina
60	0,203	4,0	0,187	4,2	0,173	4,4	0,162	4,7	0,151	4,9	0,142	5,2
80	0,184	5,5	0,170	5,7	0,159	5,9	0,148	6,1	0,140	6,4	0,132	6,6
100	0,168	6,8	0,157	7,1	0,147	7,3	0,138	7,5	0,130	7,8	0,123	8,0
120	0,155	8,1	0,145	8,3	0,137	8,6	0,129	8,8	0,122	9,0	0,117	9,3
140	0,144	9,4	0,136	9,6	0,128	9,8	0,121	10,0	0,115	10,3	0,11	10,5
160	0,135	10,6	0,127	10,8	0,120	11,1	0,114	11,3	0,109	11,5	0,104	11,8

Tabulka 3B) : vlastnosti střešního pláště s deskou PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR ($\rho=145 \text{ kg/m}^3$) a minerální vatou mezi krokviemi

 VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace PAVAFLEX												
tloušťka ISOLAIR mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina
35	0,248	4,8	0,225	5,4	0,206	6,1	0,192	6,8	0,178	7,5	0,167	8,2
52	0,225	6,2	0,206	6,8	0,190	7,5	0,177	8,2	0,165	8,9	0,155	9,6
60	0,213	7,0	0,197	7,7	0,184	8,1	0,171	8,8	0,160	9,5	0,150	10,2
80	0,195	8,4	0,181	9,0	0,168	9,7	0,158	10,4	0,148	11,1	0,141	11,7
100	0,179	9,8	0,167	10,5	0,157	11,1	0,147	11,8	0,139	12,5	0,132	13,2

Tabulka 4A) : vlastnosti střešního pláště s deskou ISOLAIR, ISOLAIR UD ($\rho=200 \text{ kg/m}^3$) a pružnou rohoží PAVAFLEX mezi krokvi

 VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace MINERÁLNÍ VATA												
tloušťka ISOLAIR mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina
35	0,238	2,6	0,216	2,7	0,199	2,9	0,183	3,1	0,17	3,4	0,159	3,6
52	0,216	4,0	0,198	4,2	0,182	4,4	0,170	4,6	0,159	4,8	0,149	5,1
60	0,210	4,7	0,194	4,9	0,178	5,1	0,166	5,3	0,156	5,5	0,146	5,8
80	0,189	6,3	0,175	6,5	0,162	6,7	0,152	6,9	0,143	7,2	0,135	7,4
100	0,174	7,8	0,162	8,0	0,150	8,2	0,142	8,4	0,134	8,7	0,126	8,9

Tabulka 4B) : vlastnosti střešního pláště s deskou ISOLAIR, ISOLAIR UD ($\rho=200 \text{ kg/m}^3$) a minerální vatou mezi krokvi

 VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace PAVAFLEX												
tloušťka P-PLUS mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina
60	0,210	6,4	0,194	7,1	0,180	7,7	0,167	8,4	0,157	9,1	0,148	9,8
80	0,188	7,8	0,175	8,5	0,163	9,1	0,154	9,8	0,144	10,5	0,137	11,2
100	0,171	8,5	0,159	9,1	0,150	9,8	0,141	10,5	0,134	11,2	0,126	11,9
120	0,156	9,6	0,147	10,3	0,138	11,0	0,131	11,6	0,124	12,3	0,119	13,0
140	0,145	10,8	0,136	11,4	0,129	12,1	0,122	12,8	0,117	13,5	0,111	14,2
160	0,134	11,9	0,127	12,6	0,120	13,2	0,115	13,9	0,109	14,6	0,106	15,3

Tabulka 5A) : vlastnosti střešního pláště s deskou PAVATHERM-PLUS, SWISSTHERM-COMBI a pružnou rohoží PAVAFLEX mezi krokvi

pavatex VÝŠKA KROKVÍ = tloušťka tepelné izolace MINERÁLNÍ VATA												
tloušťka P-PLUS mm	140 mm		160 mm		180 mm		200 mm		220 mm		240 mm	
	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina	U W/(m ² .K)	ψ hodina
60	0,202	4,1	0,186	4,3	0,172	4,6	0,161	4,8	0,151	5,0	0,142	5,3
80	0,182	5,6	0,169	5,8	0,157	6,1	0,148	6,3	0,138	6,5	0,131	6,8
100	0,166	6,3	0,155	6,5	0,144	6,7	0,136	7,0	0,129	7,2	0,122	7,5
120	0,152	7,5	0,143	7,7	0,135	7,9	0,126	8,2	0,120	8,4	0,114	8,7
140	0,141	8,6	0,132	8,9	0,125	9,1	0,118	9,3	0,113	9,6	0,107	9,8
160	0,131	9,8	0,123	10,0	0,117	10,2	0,111	10,5	0,106	10,7	0,101	11,0

Tabulka 5B) : vlastnosti střešního pláště s deskou PAVATHERM-PLUS, SWISSTHERM-COMBI a minerální vatou mezi krokviemi

Poznámka 1) : v tabulkách 3A) až 5B) jsou vyhodnoceny dvě stavebně fyzikální vlastnosti střešního pláště


- Součinitel prostupu tepla: U [W/(m².K)]
- Fázový posun teplotního kmitu: Ψ [hodina]

Poznámka 2) výpočet byl proveden programem TEPLO 2014

Poznámka 3) použitím těžší dřevovláknité rohože Pavaflex Plus se prodlouží fázový posun teplotního kmitu a zmenší součinitel prostupu tepla oproti hodnotám uvedeným v tabulkách 3A), 4A), 5A).

KLADENÍ DESEK

Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve, vždy perem nahoru, drážkou dolů. Další řada desek se klade na vazbu s přesahem svislé spáry o 300 mm. Všechny spoje v ploše střechy jsou uzavřeny zámkem „pero-drážka“, a nachází se kdekoli mezi krokviemi. Spáry se za normálních okolností nelepí.



Poznámka 4) : slepením desek ve styčných spárách je možné překlenout o 100 mm větší osovou vzdálenost mezi krokviemi, než je uvedena v Tabulce 2)

V případě dvou a více vrstev (většinou pouze nadkroevní izolace s viditelnými krokviemi v interiéru) se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě vzájemně překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy.

Obr 1) : Schéma kladení desek PAVATEX na krokve, spoje ve směru krokví „na vazbu“


POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

Všechny použitelné desky Pavatex (ISOLAIR, ISOLAIR UD, PAVATHERM-COMBI, PAVATHERM-PLUS, ISOROOOF), které uzavírají střechu pod kontralatěmi, jsou dostatečně hydrofobizované. Odolávají povětrnostním vlivům až po dobu tří měsíců. Z toho důvodu pojistná hydroizolace není bezpodmínečně nutná. Je jen doporučena, ovšem musí se použít vždy, pokud je sklon střechy menší než 30°. V tom případě se celá plocha střechy po zateplení zakryje pojistnou kontaktní difúzní hydroizolací. Požadovaná ekvivalentní difúzní tloušťka $S_d = 0,02-0,05$ m. Folii je nutné ve všech spojkách slepit, nebo použít výrobek s integrovanou lepicí páskou. V případě střeš s větším sklonem záleží na úvaze projektanta, jakým způsobem navrhne detail napojení střešních oken a dalších anomálií v ploše střechy tak, aby byla zajištěna souvislá voděodolná plocha pod střešní krytinou.

Totéž se týká úžlabí, hřebene a jiných zlomů ve střešní rovině v místech, kde desky nejsou navzájem spojeny zámekem pero-drážka.

KOTVENÍ DESEK - KONTRALATĚ A VRUTY

Pro sklon střechy 25° a více se obvykle používají kontralatě výšky 40 mm, které vytvářejí mezi dřevovláknitou deskou a střešní krytinou provětrávanou vzduchovou mezeru. Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu a délky střechy. Kontralatě fixují celou vrstvu nadkroevní izolace a střešní krytinu do nosné střešní konstrukce. Šroubují se samořeznými vruty do dřeva.




Obr. 2) přerušení kontralatí, zdroj www.velux.cz

POZNÁMKA 4) zvláštní pozornost je potřeba věnovat střešním oknům. Kontralatě musí být pod a nad oknem přerušeny, aby bylo umožněno provětrání všech prostor pod střešní krytinou, Obr. 2).

Vruty RAPI-TEC®

Doporučené jsou stavební vrt RAPI-TEC® HBS (bez podložky) v délkách 180 - 500 mm. Pro větší přitlačnou sílu lze použít rovněž speciální vruty RAPI-TEC® SK TopTherm s větší plochou hlavou, dodávané v délkách 220-400 mm. Dodavatel vrutů je HPM-TEC s.r.o., Hustopeče u Brna. Průměr vrutů je 8 mm.

- U šikmých střech se sklonem 30° a více se vruty odklánějí o 20°-25° od kolmé roviny ke střeše, schéma na Obr. 3).
- Vzájemná vzdálenost vrutů: v okrajových místech střechy (okap, hřeben, štít) maximálně 800 mm, v ploše střechy maximálně 1000 mm.
- Hloubka zapuštění vrutu do krokve je minimálně 80 mm.



Obr. 3) : Schéma vruty RAPI-TEC®


POŽADOVANÁ DÉLKA VRUTŮ RAPI-TEC			
Tloušťka desky PAVATEX	Výška kontralatě	Délka vrutu	Označení vrutu
mm	mm	mm	
60	40	200	8x200/84 R
80	40	220	8x220/84 R
100	40	240	8x240/84 R
120	40	260	8x260/84 R
140	40	280	8x280/84 R
160	40	300	8x300/84 R

Tabulka 6) : Doporučené orientační délky vrutů RAPI-TEC® do šikmých střech s nadkroevní izolací

Vruty SFS Twin UD & HT-T-FH-PT

Do střešních konstrukcí s dřevovláknitou izolací nad krokviemi jsou speciálně vyvinuty vruty SFS Twin UD s dvojitým závitem v kombinaci s vruty s plochou hlavou HT-T-FH-PT. Výrobce vrutů uvádí zásady pro použití:

- kotvení se provádí dvěma typy vrutů:
- šikmé vruty se zápusťou hlavou a dvojíým závitěm TWIN UD (svislé zatížení, vlastní tíha střešní krytiny + tíha sněhu)
- kolmé vruty s plochou hlavou HT-T-FH-PT (tahové síly, sání větru)
- úhel sklonu šikmých vrutů od roviny střechy je 60°; měřka úhlu je součástí balení každé krabice



Obr. 4) : schéma uspořádání šikmých vrutů Twin UD

- každá jedna kontralať musí být připevněna alespoň dvěma vruty
- každý jeden kus kontralaty musí být připevněn na každém konci kolmým vrutem ve vzdálenosti 50 mm od konce
- maximální povolená vzdálenost šikmých vrutů (protokol ETA) po délce krokve je 1,75 m
- každá krabice s vruty obsahuje 1 bit
- krokve a kontralaty se nepředvrtávají

Vruty lze použít pro všechny typy šikmých střech: sedlové valbové, pultové, stejně tak i pro kotvení laťového roštu pro obklad u provětrávané fasády. Orientační doporučené délky vrutů jsou v Tabulce 7).

Přesný návrh délky, vzájemných roztečí a umístění vrutů včetně výpočtu celkového počtu kusů lze domluvit s technickým pracovníkem Insowool, tel.: 734 309 367. Přesnější statický výpočet délky, počtu a rozmístění vrutů je použitelný pro šikmé střechy v rozsahu sklonu od 5° do 75°. Kotvení svislých latí na obvodovém plášti pro představený obklad je předmětem samostatného statického výpočtu.

Vášim dodavatelem vrutů SFS je firma Insowool s.r.o. Ceník si vyžádejte v obchodním oddělení.

průměr
závitu
d (mm)

délka
L
(mm)

typ
UD- 7,5 x ...

označení vychází z pojmu UnterDach

označení/rozměry v mm	délka (mm)	tloušťka tepelné izolace při výšce kontralát (mm)			tloušťka záklopu (mm)	počet kusů v balení	materiál/ certifikát				
		40	60	80							
UD											
UD-7,5 x 170	170	50	-	-	19	50	  				
UD-7,5 x 190	190	60	-	-	19	50					
UD-7,5 x 210	210	80	60	-	19	50					
UD-7,5 x 230	230	100	80	60	19	50					
UD-7,5 x 250	250	120	100	80	19	50					
UD-7,5 x 270	270	140	120	100	19	50					
UD-7,5 x 300	300	160	140	120	19	50					
UD-7,5 x 330	330	180	160	140	19	50					
UD-7,5 x 360	360	200	180	160	19	50					
UD-7,5 x 400	400	240	220	200	19	50					
UD-7,5 x 440	440	280	260	240	19	50					
UD-7,5 x 480	480	300	280	260	19	50					
UD-7,5 x 520	520	320	300	280	19	50					
 Excentrická vrtací špička vrtá rychleji a zabírá praskání kontralaty.											
bit T40-70-HEX1/4"						1					

Tabulka 3) Doporučené orientační délky vrtání

Tabulka 7) Doporučené orientační délky vrutů Twin UD do šikmých střech s nadkroevní izolací


NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ, HŘEBEN

Desky PAVATEX se oříznou na požadovaný tvar, navzájem se napojí „na sraz“. Spoj na sraz je vhodné slepit PUR lepidlem. Je-li spára širší, anebo jakékoliv další spáry (kdekoli v ploše střechy) širší než 4-5 mm je vhodné je vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou (je nutné, pokud není použita pojistná hydroizolace).

Požadavek na pojistnou hydroizolaci: úžlabí, nároží a hřeben se překryje samostatným pruhem folie s přesahem cca 300 mm na obě strany tak, aby voda stékala „po spádu“. Folii je nutné ve všech spojkách slepit.

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ

Spodní okraj střechy u okapu je vhodné ochránit KVH hranolem nebo latí na výšku desky Pavatex. Tím se zabezpečí kompletní střešní plášť proti sesunutí a vytvoří se rovina, obdobně jako základací lišta na fasádě. Zakládací hranol u okapu je na Obr. 6).



Obr. 5) Detail pojistné hydroizolace u hřebene, napojení desek PAVATEX na sraz.



Obr. 6) Založení desky Pavatex u okapu



STŘEŠNÍ LAŤ

KONTRALAŤ

POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA PAVATEX

STŘEŠNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Obr 7) : Uspořádání materiálů s deskami PAVATEX nad krokviemi – praktická realizace.



Obr. 8) Ukončení desek u hřebene



Obr. 9) Vnější zateplení vikýřů




Obr. 10) Plošné zakrytí sedlové střechy



Obr. 11) Přesah střechy u štítu

POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE **RE 30, REI 30; DP3**



Obr. 12) Schéma a popis konstrukce

Mnohé testy a experimentální ověřování v notifikovaných zkušebnách (ať už českých, tak i zahraničních) prokazují velice dobré požární odolnosti celých konstrukcí. I když jsou dřevovláknité izolace klasifikovány jako normální hořlavé stavební materiály, (klasifikace podle EN 13501-1; třída reakce na oheň E), tak významným způsobem přispívají k odolnosti konstrukcí vůči požáru. A to bez ohledu na to, zda se jedná o střechu, stěnu, nebo strop.

Velice dobrá požární bezpečnost všech konstrukcí je dána vysokou tepelnou kapacitou izolačních desek, které dlouhou dobu akumulují teplo, aniž by se teplota povrchu dostala na zápalnou teplotu.



„Protokol o klasifikaci požární odolnosti“ vydal TAZUS pod číslem : PKO – 15 128 AO/204.

Konstrukce nese obchodní označení „Diffuroof E“.

Bližší informace jsou na stránce: <https://www.insowool.cz/diffuroof-e/>

Protože v tomto případě je deska Pavatex na straně exteriéru, je požární odolnost 30 minut dosažena použitím sádrovláknité desky se zvýšenou požární odolností RIGIPS RF nebo sádrokartonové desky RIGISTABIL.

CERTIFIKÁT VÝROBKU

Notifikovaná osoba Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha vydala certifikát výrobku znějící na obchodní název konstrukce :

Difúzně otevřené zateplení podkroví ze strany exteriéru Diffuroof® „e“

Číslo protokolu je AO212/C5a/2017/0574/P




VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 55$ dB

Dřevovláknitá izolace PAVATEX je přirozenou ochranou proti hluku. Každodenní život nás vystavuje čím dál tím hlučnějšímu okolí. Pro každého z nás je stále důležitější vytvářet klidné a tiché zázemí ve svém vlastním domě. Izolační materiály s vysokou objemovou hmotností jsou ideální volbou, jak se dostatečně chránit proti hluku přicházejícímu z vnějšího prostředí. S dřevovláknitými izolačními materiály PAVATEX bude doma ticho, protože konstrukce s vysokou plošnou hmotností absorbují zvuk lépe než lehké konstrukce.

Desky Pavatex s objemovou hmotností až 240 kg/m³ jsou velice dobré pohlcovače zvuku v porovnání se všemi ostatními, zejména lehkými a tenkými izolacemi (kromě izolací vláknitých).

Poskytují spolehlivé a podstatné snížení vnímaného hluku, přednostně ve vysokofrekvenčním pásmu.



35 mm
80 x 200 mm
200 mm

24 mm
10 mm

Betonová střešní krytina

Latě + kontralatě, obojí 30/50 mm

Deska ISOLAIR 35 mm

Nosná konstrukce – krokve, 625 mm osově

Tepelná izolace – minerální vata

Parotěsná fólie

Laťový rošt kolmo na krokve, 24/48 mm

Sádrovláknitá deska Fermacell

Obr 12) Schéma a popis experimentálně ověřované konstrukce

Střecha – ověřená vzduchová neprůzvučnost


Vedle ostatních konstrukcí (stěny, příčky, stropy) jsou čím dál tím větší požadavky kladeny na zvukovou izolaci střech. Na jedné straně nás zajímá ochrana proti hluku ze silniční, železniční a letecké dopravy a průmyslových oblastí (průchod zvuku střechou). Na straně druhé také ochrana proti přenosu hluku z okolních obytných místností (boční přenosové cesty). Obou cílů ochrany lze dosáhnout pomocí střešních izolací Pavatex. Vláknitá struktura společně s vysokou hustotou materiálu má pozitivní vliv na zvukově izolační účinek celé střechy.

Schéma experimentálně ověřené vzduchové neprůzvučnosti střešní konstrukce je na Obr. 12). Protokol č. 0043.05 – P 145/04 vydal institut ITA Wiesbaden v Německu.

Optimální poměr cena-výkon : kromě vynikajících dílčích výsledků, které jsou obsaženy v Protokolu o zkoušce, byl optimální poměr ceny a výkonu pro zvukovou izolaci střech s dřevovláknitými izolačními deskami PAVATEX potvrzen ze strany nezávislého výzkumu, viz Poznámka 4).

Poznámka 4) : Výzkumný projekt DGfH (Die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) - nezisková instituce se sídlem v Mnichově, která provádí výzkum na podporu a koordinaci vědy a výzkumu pro celou oblast dřevařství.

Poznámka 5) : Při porovnání těchto výsledných hodnot R_w s normovými požadavky hluku nebo nařízenými hodnotami ohledně zvukové izolace je potřeba zohlednit a redukovat přenos zvuku přes přilehlé konstrukce. Vliv doprovodných složek se bere v úvahu odpovídajícími koeficienty.



Kontakty:

Technické řešení
Dřevovláknité desky a rohože PAVATEX
Difúzní ekologická izolace Knauf Insulation „diffu“
Difúzní minerální izolace Rotaflex Super Diffu 37
Tenkovrstvé omítky

www.insowool.cz
www.pavatex.cz
www.insowool.cz
www.insowool.cz
www.jub.cz
www.weber-terranova.cz
www.termoholding.cz
www.insowool.cz
www.hpmtec.cz
www.insowool.cz

Kotevní prvky a spony, půjčení sponkovačky
Stavební vruty HPM-TEC
Vruty pro nadkroevní zateplení SFS

Objednávky materiálů dodávaných společnostmi Insowool :

objednavky@insowool.cz

tel. : 267 310 722

tel. : 773 831 667

Technická podpora :

holub@insowool.cz

tel. : 734 309 367

Za Insowool s.r.o.

Ing. Ivo Holub

Vydání 07 / 2018

Insowool s.r.o.

U Starého mlýna 311/23

104 00 PARAHA 10 - Uhříněves