



- Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
- Tepelná akumulace celoročně zajišťuje teplotní stabilitu interiéru
- Výrazně zvyšuje zvukovou izolaci díky vláknité struktuře a objemové hmotnosti
- Přímá pokládka nad krovou
- V exteriéru a interiéru použitelná s tenkovrstvou omítkou**
- Univerzální typ k použití na plášť dřevostavby a nad krovou, jeden materiál, jedna tloušťka na celou stavbu
- Symetricky umístěný spojovací profil pero – drážka

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	5,80	180 x 58	178 x 56	56	58,46	387
60	8,70	180 x 58	178 x 56	36	37,58	375
80	11,60	180 x 58	178 x 56	28	29,23	387

- tloušťku 40 mm je zakázáno pokládat shora přímo na krovou



Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	145
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,041
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		3
Třída reakce na oheň (EN 13501-1)		E	
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	10
Modul pružnosti	E	N/mm ²	1,00
Identifikační kód podle EN 13171			
WF-EN13171-T5-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr60			

Kód použití (DIN 4108-10)

DAD-ds, DZ, DL-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ, WAP-zh

Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)

030105; 170201

Použití



Popis výrobku

Deska se symetricky umístěným profilem pero-drážka. Při kladení je možné otáčet rub a líc. Deska je hydrofobizovaná a po určitou dobu odolná vnějším povětrnostním podmínkám. Víceúčelové použití ve střechách, stěnách stropech i podlahách.

Použití v obvodovém plášti: Tenkovrstvou omítku je nutné aplikovat nejdříve do 4 týdnů. Odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou je až 2 měsíce. Větrová folie pod souvislý obklad bez spár není požadována, je však doporučena. Pod obklad se spárami je folie s ochranou proti UV záření nutná.

Použití jako tepelná izolace nad krovemi: Používá se jako tepelně izolační a tepelně akumulační vrstva nad krovemi. Max. osová vzdálenost kroví pro tl. 60 mm je 110 cm • max. osová vzdálenost kroví pro tl. 80 mm je 125 cm. Pro správné použití platí následující pravidla: A) střecha se sklonem $\geq 25^\circ$ - • doplňková hydroizolační vrstva je doporučená, není nutná, • maximální expozice vnějším klimatickým podmínkám jsou 3 měsíce. B) střecha se sklonem $< 25^\circ$: • doplňková hydroizolační vrstva je nutná.

Použití jako izolace pod krovemi:

- Desky PAVATHERM-COMBI jako tepelná izolace pod krovemi s dalším zavěšeným podhledem: desky se kotví přímo do kroví pomocí vrtů. Další rošt nesoucí podhled se kotví přes izolační desky až do nosné konstrukce. Například desky Pavatherm-Profil se systémovou lištou k připevňování palubek.
 - Desky PAVATHERM-COMBI jako tepelná izolace s tenkovrstvou omítkou: do nosné konstrukce krovu se přišroubuje kolmo na krově dřevěný laťový rošt s osovou vzdáleností 40 cm. Použijí se latě profilu 40/60 mm. Izolační desky se kotví pomocí vrtů do laťového roštů. Na povrch se použije tenkovrstvá omítka.
- Obě dvě varianty je třeba posoudit ze stavebně-fyzikálního hlediska s ohledem na difúzi a kondenzaci vodní páry.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chráňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.