



- Dřevovláknitá deska vysoce odolná namáhání v tlaku
- Výrazně zlepšuje zvukové a tepelně izolační vlastnosti podlah
- Široké uplatnění v konstrukcích nejen suchých podlah
- Tupý spoj na sraz

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [mm x mm]	Krycí rozměr [mm x mm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	7,60	1200 x 940	1200 x 940	56	63,14	500
60	11,40	1200 x 940	1200 x 940	36	40,61	483



Rozměry palety (mm): 1880x1200x1240 / 28 palet kamion



Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	190
Součinitel tepelné vodivosti (ČSN EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,044
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		3
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)			E
Krátkodobá nasákavost		kg/m ²	≤ 1,00
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	200
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	25
Modul pružnosti	E	N/mm ²	2,00
Identifikační kód podle EN 13171:2016+A1	WF-EN13171-T5-DS(70,-)2 CS(10/Y)200-TR25-WS1,0-MU3-AFr100		
Kód použití (DIN 4108-10)	DI-zg, DEO-ds, WI-zg		
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)	030105; 170201		

Použití



Popis výrobku

Deska PAVABOARD je kročejová izolace určená zejména do více zatížených podlah. Běžně se používá ve skladbách suchých podlahových souvrství. Díky vysoké pevnosti v tlaku umožňuje přímé kladení parket a plastové i dřevěné plovoucí podlahy. Tloušťka podlahové krytiny musí být minimálně 13 mm. S hydroizolační folií nebo stěrkou může být součástí těžkých podlahových souvrství s mokrym procesem. Vždy chránit před deštěm, materiál je určen jen pro vnitřní použití.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.